Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Liimamassa Sikaflex 252, valkoinen 300 ml, Sika

Koodi: 103-2521 - EAN: 7611237012860



26,30 €

20,96 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kestää korkeita dynaamisia kuormituksia
- Erinomainen tarttuvuus moniin materiaaleihin
- Vaimentaa tehokkaasti värinöitä

Sikaflex-252 on yksikomponenttinen, elastinen polyuretaaniliima, joka on suunniteltu erityisesti suurikokoisten komponenttien liittämiseen ajoneuvoissa. Se tarttuu erinomaisesti moniin materiaaleihin, kuten puuhun, metalleihin ja muoveihin, ja kestää hyvin dynaamisia kuormituksia.

Sikaflex-252 on korkealaatuinen, elastinen liimamassa, joka soveltuu erityisesti ajoneuvojen suurten komponenttien liittämiseen. Sen yksikomponenttinen polyuretaanikoostumus kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta muodostaen kestävän elastomeerin. Tämä liima kestää korkeita dynaamisia kuormituksia, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan rakenteellisiin liitoksiin, joissa tarvitaan luotettavaa ja joustavaa kiinnitystä.

Sikaflex-252 tarttuu hyvin monenlaisiin materiaaleihin ilman erillistä pohjustusta. Se soveltuu muun muassa puulle, metalleille (erityisesti alumiinille, myös anodisoidulle), teräslevyille (myös fosfatoiduille, kromatuille ja sinkityille), metalliprimeille ja maalipinnoille (2-komponenttiset järjestelmät), keraamisille materiaaleille sekä useimmille muoveille. Ennen käyttöä on kuitenkin suositeltavaa varmistaa yhteensopivuus erityisesti muovien kanssa, joilla on taipumusta jännityssäröilyyn.

Liimalla on hyvät välyksentäyttöominaisuudet, ja se vaimentaa tehokkaasti värinöitä, mikä parantaa ajoneuvon käyttömukavuutta. Lisäksi Sikaflex-252 ei johda sähköä, mikä lisää sen käyttömahdollisuuksia erilaisissa sovelluksissa.

Ominaisuudet:
- Koostumus: Yksikomponenttinen polyuretaani
- Väri: valkoinen

- Tiheys: 1,2 kg/l
- Nahoittumisaika: 40 minuuttia (23 °C / 50 % RH)
- Avoinaika: 35 minuuttia
- Kovuus Shore A: 50
- Vetolujuus: 3 MPa
- Murtovenymä: 400 %
- Repäisylujuus: 7 N/mm
- Veto-leikkauslujuus: 2,5 MPa
- Käyttölämpötila: -40 °C – +90 °C
- Lyhytaikainen lämmönkesto: +130 °C (4 h), +150 °C (1 h)
- Säilyvyys: 12 kuukautta alle 25 °C lämpötilassa